

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Mastic silicone neutre alcoxy à élasticité permanente, spécialement conçu pour les menuiseries aluminium.

Applications : joints de construction et d'étanchéité en menuiserie alu, bois et PVC, joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie.

Pour tous artisans, maintenance.



Mastics silicone neutre bâtiment Makemo

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Classe : 25 E.
 - Base : polysiloxane.
 - Consistance : pâteux.
 - Système de durcissement : humidité de l'air.
 - Vitesse de polymérisation : 1,5 à 2 mm/24h (à 20°C/65% H.R.).
 - Formation de peau : 18 min (à 20°C/65% H.R.).
 - Dureté : 22 ± 5 Shore A.
 - Températures de service : -40°C à +150°C.
 - Températures d'application : +5°C à +30°C.
 - Allongement à la rupture : 800 % (DIN 53504).
 - Très bonne applicabilité.
- Conserve sa couleur.
 - Stable aux UV.
 - Excellente adhérence sur alu.
 - Polymérisation lente.
 - Tous supports.
 - Dimensions des joints :
 - Largeur minimale : 5 mm.
 - Largeur maximale : 30 mm.
 - Profondeur minimale : 5 mm.
 - Recommandation :
 - largeur = 2 x profondeur du joint.

ASPECTS NORMATIFS :

Le **label SNJF** est un véritable gage de qualité pour l'utilisateur. Ce label est délivré par le S.F.J.F. (Syndicat Français des Joints et Façades). La validité des labels SNJF est revue chaque année. Ces labels permettent à nos clients d'être assurés de la compatibilité des mastics avec certains supports.

Émissions dans l'air intérieur : information sur le niveau d'émission des substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Mode d'emploi :

Application : pistolet manuel ou pneumatique.

Températures d'application : + 5°C à + 30°C.

Produit de nettoyage : white-spirit immédiatement après l'utilisation.

Réparation avec le même produit.



Mise à jour : 30/10/2019



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Supports :

Condition : propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Traitement préalable : sur supports poreux et en contact prolongé avec de l'eau, l'utilisation d'un primaire 150 est conseillée. Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tous supports.

Durée de stockage :

18 mois dans son emballage fermé stocké dans un endroit sec et frais à des températures comprises entre + 5°C à + 25°C.

Sécurité et hygiène :

Conditions d'hygiène et de sécurité habituelles. Consulter l'emballage et la FDS du produit.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : à la cartouche de 300 ml.

Coloris	1 cartouche	24 cartouches	1440 cartouches
Blanc	660 429	660 436	432 804
Translucide	660 443	660 450	432 811
Noir	453 748	453 755	-
Gris	536 117	536 124	-
Anthracite	611 171	611 178	-

Mise à jour : 30/10/2019



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com